



POINTS FORTS / VORTEILE

- > Excellente longévité
- > Excellente soudabilité
- > **Rapport poids/résistance incomparable**
- > Précontraint 402 translucide :
 - luminosité exceptionnelle (Pour les applications en zones très ensoleillées : nous consulter)
- > Préconisation de confection : nous consulter
- > *Ausgezeichnete Lebensdauer*
- > *Ausgezeichnetes Schweissverhalten*
- > **Einzigartiges Verhältnis Gewicht/Festigkeit**
- > *Précontraint 402 translucide :*
 - *hervorragende Optik (Für Anwendungen in Zonen mit hoher Sonneneinstrahlung: fragen Sie uns)*
- > *Konfektionshinweise: Kontaktieren Sie uns*

COLORIS ET REFERENCES FARBEN UND REFERENZEN

TRANSLUCIDE / TRANSLUZENT

	402-8104
	402-1072* RAL 7040
	402-8341L
	402-1055* RAL 6026

TRES TRANSLUCIDE / HOCH TRANSLUZENT

	402-1399
--	----------


*Disponibilité de stock : nous consulter
Verfügbarkeit: auf Anfrage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

	Précontraint 402	Normes / Normen
Fil / Garn	1100 dtex PES HT	TERSUISSE
Poids / Gewicht	490 g/m ²	EN ISO 2286-2
Largeur / Breite	250** / 267 cm	
Format standard pièce/bobine* / Standardformat Stücklängen/Bobinen*	± 60 ml/± 350 ml	
Résistance rupture (chaîne/trame) / Reißkraft (Kette/Schuß)	250/250 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) / Weiterreißkraft (Kette/Schuß)	20/20 daN	DIN 53.363
Réaction au feu / Brennverhalten	M2/NFP 92-507 • CSFM T19 • VKF 5.3/SN 198898 B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • G1/GOST 30244-94 M2/UNE 23.727-90 • B-s2,d0/EN 13501-1	
Adhérence / Haftung	8/8 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finition / Endbearbeitung	Vernis biface / Beidseitig lackiert	
Transmission lumineuse (402-1399) / Strahlungstransmission (402-1399)	48%	NFP 38.511
Tenue au froid / Kältebeständigkeit	-30°C	
Tenue à la chaleur / Wärmebeständigkeit	+70°C	
Système de management de la qualité / Qualitätsmanagement		ISO 9001



Traitement anti-capillarité pour le Précontraint 402-1399
Antikapillare Behandlung für Précontraint 402-1399



Stabilité dimensionnelle
Flächenstabilität



100% recyclable
100% recycelbar

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications. *Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction de nos contraintes de fabrication. **Nous consulter

Bei den angegebenen technischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte. Technische Änderungen vorbehalten. *Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben die sich ändern können - Produktionsänderungen vorbehalten. ** Auf Anfrage